

AQUAFONDATION

Imperméabilisation des fondations

Présentation	L'AQUAFONDATION est une émulsion bitumineuse.
Domaines d'application	<ul style="list-style-type: none"> ■ Imperméabilisation des bétons de fondation en Bâtiment et Génie Civil. ■ Protection des murs de fondation et de soutènement en béton et béton armé contre l'agressivité des eaux du terrain. <p>Nota : sur parpaings, briques et agglomérés, prévoir un enduit de dressage taloché ou utiliser l'IGOLATEX. (voir notice technique N°4.01)</p>
Caractères généraux	<ul style="list-style-type: none"> ■ Produit en phase aqueuse sans solvant. ■ Formation d'un film continu et homogène obturant l'orifice des canaux capillaires du béton. ■ Bon pouvoir couvrant. ■ S'applique sur enduit taloché ou sur béton.
Caractéristiques	
Coloris	Noir
Conditionnement	Seau de 25 litres
Stockage	A l'abri du gel, de l'humidité et de la chaleur.
Conservation	Un an dans son emballage d'origine intact.
Données techniques	
Densité	1
Composition chimique	Emulsion de bitume.
Extrait sec	60 %
Conditions d'application	
Consommation	La consommation dépend de la porosité du support et de ses irrégularités : environ 0,150 à 0,200 l au m ² par couche.
Qualité du support	<p>Les bétons doivent avoir au moins 7 jours d'âge.</p> <p>Le support doit être propre, sain, dépoussiéré et débarrassé des parties non adhérentes ou pouvant nuire à l'adhérence.</p> <p>Il doit notamment être exempt de traces de produits de démoulage, de graisse, de laitance ...</p>



Préparation du support Prévoir un enduit de lissage taloché avant d'appliquer l'AQUAFONDATION sur parpaings, briques et agglomérés, ou utiliser l'IGOLATEX.

Mise en oeuvre

Conditions d'utilisation La température ambiante et celle du support doivent être comprises entre +5°C et +35°C.

Nettoyage des outils A l'eau après l'application.

Préparation du mélange L'AQUAFONDATION est livré prêt à l'emploi.
Prendre soin de le réhomogénéiser avant application.

Mise en oeuvre L'application se fait en deux couches à la brosse, au rouleau ou au pistolet.
La durée d'attente entre couches est de 5 heures minimum à 20°C.

Séchage L'AQUAFONDATION est sec en 4 heures à 20°C.
Délai d'attente avant remblaiement : 5 jours.

Réglementation COV Selon la Directive EU-2004/42, la teneur maximale en COV* (catégorie de produit Annexe II / i type pa) est de 140 g/litre (limites 2007/2010) de produit prêt à l'emploi.
La teneur COV* de l'AQUAFONDATION est d'environ 0 g/litre de produit prêt à l'emploi.
*Composés organiques volatils.

Précautions d'emploi Pour les précautions d'emploi et l'élimination des déchets, consulter la fiche de données de sécurité accessible sur le site Internet www.sika.fr

Mentions légales

Produit réservé à un usage strictement professionnel

Nos produits bénéficient d'une assurance de responsabilité civile.

«Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits SIKA, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.»



Sika France S.A.
84, rue Edouard Vaillant – BP 104
93351 Le Bourget Cedex
France

Tel. : 01 49 92 80 00
Fax : 01 49 92 80 21
www.sika.fr