

 **BRIANÇON**

WOOD MASTIC Poudre Classic

Ref: 44.21
44.22
44.23
44.24

Bi-Composant pour grosses réparations – Parfaite reprise de teinte

Utilisation

Le **Wood Mastic Poudre Classic** est adapté aux grosses réparations de tous les bois en intérieur.

Propriétés : Premier Bi Composant Sans Solvant.

Le **Wood Mastic Poudre Classic** est un produit écologique.
Il a été élaboré à partir de produits naturels.

Le **Wood mastic Poudre Classic** se prépare à l'eau, il respecte l'environnement et n'est pas classé comme matière dangereuse.
Il est sans solvant et a une forte adhérence.
Le **Wood Mastic Poudre Classic** permet une parfaite reprise des teintes.

Le **Wood Mastic Poudre Classic** est économique, avec 1kg de poudre on obtient 1.3 kg de pâte.

Par ses composants et sa grande finesse le **Wood Mastic Poudre Classic** donne une réparation dure, facile à poncer qui n'encreasse pas les bandes d'abrasif.

Le **Wood Mastic Poudre Classic** se lisse sans rouler sous la spatule.

Très dur et très dense, le **Wood Mastic Poudre Classic** se scie, se cloue, se visse, se lime, se ponce, se teinte, se cire, se vernit, se vitrifie comme le bois.

Préparation

Bois secs et propres, exempts de traces de cire ou salissures (poncés et décapés si nécessaire). Un dépoussiérage méticuleux au préalable est recommandé.

Application : Forte adhérence et grande dureté.

Choisir la nuance du **Wood Mastic Poudre Classic** la plus proche de la couleur finale souhaitée.

Mélanger 3 doses de poudre pour 1 dose d'eau.

Laisser poser 15 minutes.

Le **Wood Mastic Poudre Classic** une fois préparé se conserve 48h en pot fermé.
Préparer la quantité de mastic nécessaire aux réparations.

Jusqu'à 7mm de profondeur, les fentes et nœuds peuvent être bouchés et lissés en une seule opération **sans retrait**.
Au-delà procéder en 2 passes successives.

Après séchage, le **Wood Mastic Poudre Classic** doit être légèrement poncé pour obtenir une parfaite finition.

Nettoyage des ustensiles : EAU

Coloris: Bois Clair, Bois Blond, Bois Foncé, Bois Exotique.

Caractéristiques techniques :

Matières premières : Colles animales et végétales.


- *Ponçage* : entre 4 h et 8 heures suivant la taille de la réparation
- *Durcissement complet* : 24 h
- *Pot life* : 48 h pot fermé
- *Adhérence* : 10kgF/cm²
- *Dureté Shore* : 66
- *Conservation* : la poudre se conserve de façon illimitée à l'abri de l'humidité.

Non inflammable.

Mis au point et fabriqué en France

Informations réglementaires :

Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible sur www.briancon-production.com).



Fiche technique diffusée par le Service technique le 06.09.08 et la Direction Commerciale. Conçu, mis au point et fabriqué en France.
Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.
Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.



SAS au capital de 200 000 euros
Bp 90388 - ZI Thibaud - 33103 TOULOUSE cedex (France)
Tél : 05 34 60 21 00 - Fax : 05 61 41 08 25
E-mail : info@briancon-production.com
Site internet : www.briancon-production.com
RC 84B600 - Siret 330 201 138 00022 - n° TVA : FR44 330 201 138

mise à jour : 02.09.08