



# NOUVELLE GAMME SPECIALE REUNION

FICHE TECHNIQUE

VERNIS BI COUCHE CELLULOSIQUE

**NC / B 396 satiné**

CARACTERISTIQUES

Vernis cellulosique monocomposant d'aspect satiné, qui peut être utilisé en fond et finition ( bi couche ) ou sur un vernis de fond ( SH/F 816 ).

DOMAINE  
D'UTILISATION

Pour la finition de meubles de haute qualité, en restauration et agencement traditionnel, est déconseillé en cuisine, salle de bain.

PREPARATION DU  
SUPPORT

Procéder à un ponçage progressif 150/180, éventuellement grain 220 pour du merisier, noyer, érable. NE PAS EGRENER LES SURFACES TEINTEES.

DILUTION

Au diluant polyvalent PU/D 98 de 5 à 20% selon température.

MODE D'APPLICATION Au pistolet pneumatique, AIRLESS ou AIRMIX

TEMPS DE SECHAGE

Hors poussière : 10 min  
Egrenage : 20 min  
Empilable : 2 heures.

CONSOMMATION

Pistolet : 6 m<sup>2</sup>/ Litre

NETTOYAGE DES  
OUTILS

Diluant polyvalent PU/D 98 ou un diluant nettoyant.

NORMES

DIN 68861/1 groupe de sollicitation C ( résistances chimiques. DIN 53 160 résistance à la salive et à la transpiration « norme jouets ».EN 71 exempt de métaux lourds « norme jouets » et de formaldéhyde.

RECOMMANDATIONS

Procéder toujours à un essai au préalable. Bien respecter le temps de séchage. Bien remuer les produits.  
A stocker hors gel et à l'abris de la lumière.